

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 2

ТС

06.2193.24

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

плит декоративных из бумажно-слоистого пластика (HPL), торговой марки «G-FIRE» типа «CGF»: толщиной 10 мм (размером 1300x3050 мм, цвет 3103), производства Gentas Dekoratif Yuzeyley Sanayi ve Ticaret A.S., Турецкая Республика, предназначенных для облицовки вертикальных поверхностей и устройства перегородок внутри зданий и сооружений.

Таблица

№ п/п	Наименование показателя	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученное значение
1.	Толщина, мм	СТБ EN 438-2	9,84
2.	Внешний вид и дефекты внешнего вида	СТБ EN 438-2	Изделие представляет собой плиту с отделочными слоями белого цвета (наружная поверхность) и черного цвета (массив). Пятен, отпечатков пальцев, царапин, посторонних включений, повреждений и др. не обнаружено
3.	Стойкость к кипячению в воде	СТБ EN 438-2	видимые изменения отсутствуют
	Изменение внешнего вида		
	Увеличение толщины, %		0,6
	Увеличение массы, %		0,3
4.	Отклонение от, мм: - плоскостности; - прямолинейности кромок; - прямоугольности	ГОСТ 26433.1	0,2 0,1 0,2
5.	Масса 1 м ² , г	СТБ 1032	16045

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование показателя	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученное значение
6.	Устойчивость к образованию пятен (стойкость к окрашиванию):	СТБ EN 438-2	Изменения отсутствуют. Испытываемый участок невозможно отличить от смежного с ним окружающего участка
	- группа 1 (ацетон)		
	- группа 2 (кофе)		
	- группа 3 (гидроксид натрия (25%-ный раствор))		
	- группа 3 (перекись водорода (30%-ный раствор))		
7.	- группа 3: (суспензия углеродной сажи в парафиновом масле (имитация крема для обуви))	СТБ EN 438-2	Видимые изменения отсутствуют
	Гидротермическая стойкость поверхности		
8.	Ударная прочность поверхности при падении стального шарика с высоты 150 см	ГОСТ 9590	После проведения испытаний трещин и расслоений не обнаружено
9.	Стойкость к истиранию:	ГОСТ 9590	
	- количество оборотов, необходимое для истирания декоративного слоя		500
10.	- скорость износа, мг/100 обор	ГОСТ 9590	58,1
	Стабильность линейных размеров, %		
11.	- в условиях низкой влажности	ГОСТ 9590	0,1
	- в условиях высокой влажности		0,3
	- среднее результирующее значение		0,2
12.	Разрушающее напряжение при изгибе, МПа	ГОСТ 4648 метод А	147
13.	Твердость по Шору Д, усл. ед.	ГОСТ 24621	D15:95
14.	Термическая стойкость лицевой поверхности при температуре 180 °С	ГОСТ 9590	После проведения испытаний при температуре 180 °С трещин, вздутий, потери блеска не обнаружено

№ 0060829

РУП «Кристалл» Гомель, 2016, 4544-23

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к техническому свидетельству

№ 1

Лист 2
Листов 2

ТС 06.2193.24

Окончание таблицы

№ п/п	Наименование показателя	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученное значение
14.	Стойкость лицевой поверхности к статическому воздействию жидкостей в течение 2 часов (изменение внешнего вида)	ГОСТ 9.403 Метод Б	Изменения внешнего вида не обнаружено Изменения внешнего вида не обнаружено
	- вода		
	- раствор синтетического моющего средства		
15.	Водопоглощение при температуре 23 °С	ГОСТ 4650 Метод 1, ГОСТ 26433.1 Визуально	0,15 0,68 не произошло
	- увеличение массы, %		
	- увеличение толщины, %		
	- изменение внешнего вида, %		
16.	Группа горючести	ГОСТ 30244 Метод II	Г1
17.	Группа воспламеняемости	ГОСТ 30402	В1
18.	Группа по дымообразующей способности	ГОСТ 12.1.044	малая
19.	Класс опасности по токсичности продуктов горения	ГОСТ 12.1.044	T2

Руководитель
уполномоченного органа



В.Е.Корото